

エポライト1035クリヤー

エポライト1035クリヤーはキーホルダー、ボタン、バッヂ、等の装飾品の注型用クリヤーで、透明感、色相、硬化剤混合後の安定性、金属に対する密着性等の優れた性質を持ったニ液型塗料です。

(I) 使用方法

① 塗料調合

エポライト1035クリヤー	100 (重量)
エポライト1035硬化剤	40 (重量)
合 計	140

混合後、泡が少なくなってから使用して下さい。

② 塗装方法

被塗物に希望の厚さに流し塗りして下さい。

③ 乾燥条件

80℃、50-60分間

乾燥中に泡が抜けてきれいな塗膜になります。

(II) 使用上の注意

① 被塗物の油、汚れ、水分等は除去して下さい。

② ポットライフは常温で4時間程度(100グラム)です。但し、調合塗料が多い場合は非常に短時間になりますので注意して下さい。

③ 水平面へのポジティング以外使用できません。

④ 主剤の粘度が高く作業性が悪い場合は少し加温(20-30℃)した後に使用して下さい。

⑤ 乾燥後、泡が抜けない場合は主剤、硬化剤混合後、真空脱泡して下さい。