



## GCコートホワイト

F 日塗工認定 S13008(金属・木工用ラッカーサフェサー)

GCコートホワイトは従来のラッカーサフェサーに比べて研磨性又(シナベニア等)木目に対しての目詰り性が良く、上塗りの吸い込みの少ない塗料として開発致しました。

### 特 長

- 肉厚があります。
- 研磨性が良い。
- 木目に対して目詰り性が良い(シナベニヤ等)。
- 上塗りの吸い込みが少ない。

### 塗装仕様

素地調整	金属・被塗物のゴミ、油分、水分等を十分除去して下さい。 木工・素地研磨 (180~250ペーパー)	
塗料調整	エアースプレー	エアレススプレー
シンナー	ラッカーシンナー	ラッカーシンナー
希釈率	100~110%	50~60%
粘度	25±5秒	30±5秒
膜厚	20±5μ	30±5μ

### 乾燥性:

指触乾燥 5~10分 (常温) 硬化乾燥 1~2時間 (常温)

塗布量: 0.08~0.1kg/m<sup>2</sup>

塗布面積: 11~12m<sup>2</sup>/kg

色 目: ホワイト

容 量: 16kg

## 齋藤塗料株式会社

本社・工場  
〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北 3-2-4  
TEL(06)6301-4631 FAX(06)6306-0831  
URL:<http://www.saito-paint.co.jp>  
E-mail:[info@saito-paint.co.jp](mailto:info@saito-paint.co.jp)



JQA-QM6668